

FICHE PRODUIT
PANNEAUX DE FIBRES DURES
TECHNICAL DATA HARD BOARD
TECHNISCH ANGABE

Réf : 330

DEFINITION, CLASSIFICATION et DESIGNATION suivant EN 316 & EN 622-2

Référence / Referenz		DPO-030		ISOGIL BRUT	
Normes / Norm	Caractéristiques / Property / Eigenschaft	Unité / Einheit	Nominal	Tolérance	
EN 324 -1	Epaisseur - Thickness - Dicke	mm	3	2,7	3,3
EN 324-1	Précision de découpe Cutting tolér Cutting Tolerance	mm/m		+/- 2	
EN 323	Masse volumique - Density - Rohdichte	Kg/m ³	1010	960	1060
EN 322	Humidité - Moisture Content - Feuchtigkeitgehalt	%	6	4,5	7,5
EN 310	Module de rupture - Bending strength - Biegefestigkeit	N/mm ²	35	30	40
EN 319	Traction Perpendiculaire Internal bond - Querkzugfestigkeit	N/mm ²	0,8	0,5	1,1
EN 382-2	Cobb (eau) - Surface absorption - Oberflächen absorption	g/m ²	< 400		
EN 317	Absorbtion - Absorption - Aufnahmequellung	%	< 40		
EN 317	Gonflement - Swelling - Dickenquellung	%	< 22		
EN 120	Teneur en formaldéhyde - Content formaldehyde Formalehyd Emission klasse	mg/100g	< 0,5		
EN 324-2	Equerrage - Squareness - Winkelgenauligkeit	mm/m	< 1,5		
	Coéfficient - Ceofficient - Koefficient Lambda	W/m/°C	0,2		
	Chaleur spécifique - Heat transfer - Wärme übertragen	Th/t/°C	0,35		
EN 318	Variation dimensionnelle -Dimensional variation Dimension abweschlung de 20° - 65% Hr à 25° - 85% Hr de 20° - 65% Hr à 25° - 30% Hr	%	+ 0.13		
		%	-0.15		
Sécurité : Pas de risques connus sinon ceux liés à l'utilisation ou à la transformation du bois					

Date	Version	Etabli par	Contrôlé par	Approuvé par
02/07/2007	15	E.THOMAS	A.REYDEL	A.GONCALVES